

Revizija: 05
Odobreno: 24.03.2022

Upute za preradu

EGGER Laminatni pod Aqua+/ Ljepila za lijepljenje cijelom površinom



| Proizvođač ljepila | Ljepilo (oznaka proizvoda) | Nazubljena lopatica za nanošenje ljepila | Hodanje po podu / korištenje poda moguće nakon | Izloženost većim opterećenjima | Kontakt |
|-----------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|
| Bostik | Parfix Eco Plus (silansko ljepilo) | B 11 / B15 | 24 sata | 36 sati | 0049 / 5425 801 0 |
| Murexin | X-Bond MS K539 (silansko ljepilo) | B3 / B11 / B15 | 24 sata | 36 sati | 0043 / 2622 27401 0 |
| Kiesel | Okalift Super Change System + Bakit ESP (silansko ljepilo) | B11 / B15 | 24 sata | 36 sati | 0049 / 711 93134 0 |
| F.Ball & Co. Ltd. | Stycobond F44 (akrilno ljepilo) | 1,5mm x 5mm V- nazubljena lopatica | 24 sata | - | 0044 / 1538361633 |
| | Stycobond F45 (kopolimerno emulzijsko ljepilo) | 1,5mm x 5mm V- nazubljena lopatica | 24 sata | - | |
| | Stycobond F46 (akrilno ljepilo) | 1,5mm x 5mm V- nazubljena lopatica | 24 sata | - | |
| | Stycobond F48+ | 1,5mm x 5mm V- nazubljena lopatica | 24 sata | - | |
| | Stycobond F49 | 1,5mm x 5mm V- nazubljena lopatica | 24 sata | - | |
| | Stycobond F60 | Stycobond aplikator | 48 – 72 sata | 48 – 72 sata | |
| | Stycobond F74 (poliuretansko ljepilo) | 1,5mm x 5mm V- nazubljena lopatica | 48 – 72 sata | 48 – 72 sata | |
| | Stycobond F81 (2-C-epoksidno ljepilo) | 1,5mm x 5mm V- nazubljena lopatica | 24 sata | 3 – 7 dana | |
| Stauf | Stycobond F84 (2-C-epoksidno ljepilo) | 1,5mm x 5mm V- nazubljena lopatica | 12 sati | 5 – 7 dana | 0049 / 2739 301-0 |
| | Stauf SMP 950 (1-K-SMP ljepilo) | Stauf-notch 5 | 48 sati | | |
| | Stauf SPU 570 (1-K-SPU ljepilo) | Stauf-notch 5 | 24 sata | - | |
| | Stauf PUK 455 (1-K-PU ljepilo) | Stauf-notch 5 | 48 sati | - | |
| Kleiberit | Stauf PUK 446 (2-K-PU ljepilo) | Stauf-notch 5 | 24 sata | - | 0049 / 724462-0 |
| | Kleiberit 583.5 (1K STP ljepilo) | B3 | 48 sati | - | |
| | Kleiberit 584.0 (1K STP ljepilo) | B3 | brzo sušenje | - | |

Revizija: 05
 Odobreno: 24.03.2022

| Proizvođač ljepila | Ljepilo (oznaka proizvoda) | Nazubljena lopatica za nanošenje ljepila | Hodanje po podu / korištenje poda moguće nakon | Izloženost većim opterećenjima | Kontakt |
|-----------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
| Mapei | Ultrabond Eco S968 1K | B11 | oko 12 sati | 3 dan | 0049/2041 77208-0 |
| Soudal | Fix all Floor & Wall | B3 / B5 | 24-48 sati | - | 0049 / 214 6904-0 |
| Bona | Bona R770 2K PUR ljepilo | Bona 350F (TKB A2) TKB B1 | 24 sata | - | 0049/0180 42 66 283 0043/0800 22 52 82 |
| | Bona R848/ R848T 1K ljepilo | Bona 350F (TKB A2) TKB B1 | 24-48 sati | - | |
| | Bona R850/ R850T 1K ljepilo | Bona 350F (TKB A2) TKB B1 | 24-48 sati | - | |
| Tover | Tovcol MS – MS polimerno ljepilo | Nazubljena lopatica br. 6 (zub 8 mm) | 12-24 sati | 3 dana | 0039/0117792823 |
| | Tovcol MS Start – MS polimerno ljepilo | Nazubljena lopatica br. 6 (zub 8 mm) | 8-10 sati | 2-3 dana | |
| | Tovcol PU 2C – dvokomponentno poliuretansko ljepilo | Nazubljena lopatica (zub 10 mm) | 24 sata | 3 dana | |
| | Tovcol TP 2C – dvokomponentno epoksidno poliuretansko ljepilo | Nazubljena lopatica (zub 10 mm) | 24 sata | 3 dana | |
| WAKOL | WAKOL MS290 ljepilo za parket, otporno na posmik, (MS-polimer, kruto) | TKB B11 | 24-48 sati | - | 0049/6331 8001 187 |
| | WAKOL PU210 ljepilo za parket (2-C-poliuretansko ljepilo) | TKB B11 | 24-48 sati | - | |
| | WAKOL PU225 ljepilo za parket (2-C-poliuretansko ljepilo) | TKB B11 | 24-48 sati | - | |
| | WAKOL PU270 (2-C-poliuretansko ljepilo) | TKB B11 | 24-48 sati | - | |
| | WAKOL MS292 ljepilo za parket, otporno na posmik, (MS-polimer, stanjuje se na posmik, kruto) | TKB B11 aplikator | | | |
| KlebAG (Sika) | SikaBond®-700 Parquet Premium | TKB B3, B11, B15 | 24 sata | 48 sati | 0041/58 436 40 40 |
| SIKA | SCHÖNOX PROTECT | TKB B6 - B11 | 24 sata | - | 02547/ 910-325 |
| Uzin-Utz | UZIN KR430 | TKB B1 | 12-24 sati | - | 0049 731 4097-0 |
| | UZIN MK 925 | TKB B1 | 12-24 sati | - | |
| | UZIN MK 250 | TKB B1 | 12-24 sati | - | |
| | Pallmann P7 | TKB B1 | 12-24 sati | - | |
| THOMSIT | P 625 | TKB B11 | 24 sata | - | 0049 (0)821 59010 |
| | P 699 | TKB B11 | 24 sata- | - | |

Gore navedena ljepila odobrena su nakon sveobuhvatnih pokusa i ispitivanja koje su proveli proizvođači ljepila. S obzirom da postoje različiti uvjeti postavljanja, temeljem naših podataka i objašnjenja ne mogu se postavljati zahtjevi iz jamstva. Isto tako ne prihvaćamo odgovornost za korištenje pojedinih sustava ljepila, te preporučujemo odabir/uporabu ljepila s niskom emisijom i/ili zamjenskog proizvoda.

Opće upute

Svrha ovih uputa i važećih uputa za preradu je postizanje tehnički i vizualno savršene površine EGGER Laminatno poda Aqua+ kod lijepljenja na podlogu cijelom površinom.

Korisnici se moraju pridržavati svih uputa proizvođača ljepila, primjerice, o vremenu nanošenja i vremenu sušenja. Ljepilo se mora nanijeti na čitavu površinu uz pomoć predviđene nazubljene lopatice. Općenito: Valja izbjegavati pogrešno postavljanje u sloj ljepila, a eventualno potrebni temeljni premazi ili slojevi za poravnanje moraju se izvesti u skladu sa sustavom postavljanja poda, jer se sigurnost postavljanja i optimalan ishod mogu jamčiti samo ako se koriste uskladijeni materijali. Uz to se treba u cijelosti pridržavati uputa za postavljanje EGGER Laminatnog poda Aqua+. Za dodatne informacije obratite se tehničkoj službi za kupce u EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG ili proizvođaču ljepila koje koristite.

Upute za provjeru i pripremu

Općenito,

- u skladu sa svojom obvezom postupanja s dužnom pažnjom, izvođač radova koji postavlja pod dužan je prije postavljanja poda osigurati prikladno stanje podloge.
- Podloga pripremljena za polaganje poda mora biti suha i čista, na njoj ne smije biti sredstava za odvajanje niti pukotina, mora biti ravna te imati vlačnu i tlačnu čvrstoću u skladu s normama DIN 18365 i DIN 18202. (U pogledu ravnosti podloge, mora se ispuniti stroži uvjet od < 2 mm/m, kako je navedeno u uputama za postavljanje našeg EGGER Laminatnog poda Aqua+.)
- Postavljač poda mora pismeno istaknuti eventualne primjedbe ako smatra da podloga nije spremna za postavljanje poda, tj. ako ima vidljivih nedostataka ili ako bi moglo doći do oštećenja poda zbog strukture podloge.
- Ako podloga nema ravnost koja je propisana za postavljanje, u skladu sa sustavom lijepljenja mora se nanijeti predsloj i/ili punilo.
- Estrih mora biti izbrušen i očišćen industrijskim usisavačem.
- Nije odobreno lijepljenje cijelom površinom na stare podne obloge.

Skladištenje ljepila

Kod skladištenja ljepila treba osigurati da nisu izložena vremenskim utjecajima. Preporučujemo skladištenje u grijanim i suhim prostorijama u kojima nema propuha, s relativnom vlažnosti zraka 40 - 70% i temperaturom 15 - 18 °C. Skladištenje na otvorenom ili u otvorenim pakiranjima nije prikladno.

Dodatni dokumenti

- Tehnički podaci: EGGER Laminatni pod Aqua+; EGGER PRO Laminatni pod Aqua+, EGGER HOME Laminatni pod Aqua+
- Upute za postavljanje: EGGER Laminatni pod Aqua+
- Tehnički podaci za navedena ljepila

Napomena

Ove upute o preradi pozorno smo sastavili prema našim najboljim saznanjima. Navedene informacije temelje se na praktičnom iskustvu i na tvorničkim ispitivanjima te predstavljaju sva naša sadašnja saznanja. Svraha im je isključivo informativna te ne predstavljaju jamstvo u pogledu svojstava proizvoda ili njihove prikladnosti za pojedine primjene. Ne preuzimamo odgovornost za greške, pogreške u standardima ili tiskarske pogreške. Osim toga, zbog stalnog razvoja EGGER laminatnog poda Aqua+ i promjena standarda i javnopravnih dokumenata može doći do tehničkih preinaka. Stoga se sadržaj ovih tehničkih podataka ne treba smatrati uputama za uporabu niti pravno obvezujućim. Vrijede naši Opći uvjeti poslovanja.